Tabelle 3: Knickzahlen ω (nach ÖNORM B 4100-2)

Schlankheitsgrad λ	Vollholz aus Nadelhölzern nach Tab. 1	Brettschichtholz aus Nadelhölzern nach Tab. 2		Vollholz aus Eiche und Buche nach Tab. 1
	S 7 / MS 7 bis MS 17	BS 11	BS 14, BS 16, BS 18	LS 10
	Knickzahlen ω [-]			
0	1,00	1,00	1,00	1,00
10	1,04	1,00	1,00	1,04
20	1,08	1,00	1,00	1,08
30	1,15	1,00	1,00	1,15
40	1,26	1,03	1,03	1,25
50	1,42	1,11	1,13	1,40
60	1,62	1,25	1,28	1,59
70	1,88	1,45	1,51	1,83
80	2,20	1,75	1,90	2,13
90	2,58	2,22	2,43	2,48
100	3,00	2,74	3,00	2,88
110	3,63	3,32	3,63	3,43
120	4,32	3,95	4,32	4,09
130	5,07	4,63	5,07	4,79
140	5,88	5,37	5,88	5,56
150	6,75	6,17	6,75	6,38
160	7,68	7,02	7,68	7,26
170	8,67	7,92	8,67	8,20
175	9,19	8,39	9,19	8,69
180	9,72	8,88	9,72	9,19
190	10,83	9,89	10,83	10,24
200	12,00	10,96	12,00	11,35
Zwischenwerte sind linear zu interpolieren.				